


Doporučené základové nátěry:


- protiskuzový nátěr VULKAN U.V. lze aplikovat přímo na podlahu, není potřeba základových nátěrů

Aplikace nátěru:

- povrch musí být suchý, čistý a zbaven mastnoty a všech nečistot a odlupujících se zbytků starých barev a lepidel
- hladké podklady by měli být zdrsněny
- nové cementové povrchy by měly zrát nejméně 30 dní, než budou natírány
- zabezpečte dostatečné odvětrávání, nikdy neaplikujte v uzavřených prostorech
- před aplikací důkladně nátěr promíchejte nejlépe el. vrtačkou s míchadlem
- nátěr se aplikuje štětcem, natahovací lžící, stěrkou, nebo válečkem na více vrstev (min. 2 vrstvy)
- v případě nanesení vrstvy štětcem, natahovací lžící, nebo stěrkou, povrch válcujte pomocí válečku pro vyrovnání a vytvoření povrchové textury
- aplikujte jednu až dvě vrstvy v závislosti na poréznosti podlahy a zatížení
- na více namáhané povrchy proveďte minimálně 2 nátěry
- druhý nátěr aplikujte po 12 až 16 hodinách
- pro delší životnost a lepší účinnost se snažte vytvořit rovnoměrnou strukturu nátěru
- během aplikace nátěr pravidelně promíchejte
- doporučena teplota povrchu při aplikaci od + 10 °C do + 48 °C, nátěr neaplikujte, pokud teplota okolí a podlahy bude pod + 10 °C během 24 hodin v rámci doby zrání, nebo na rozpálený podklad během poledního slunce, rovněž nátěr neaplikujte v případě deště během aplikace
- ředění se normálně nedoporučuje, pro očištění nástrojů použijte ředidlo pro lepidla na bázi neoprénu, nebo pryskyřice
- pro maximální životnost se doporučují dva tenké nátěry



Detail texture



Detail texture




Detail texture



Detail texture



Detail texture



Detail texture

Technické údaje:

VULKAN U.V.

Obsah pevných látek:	50 % objemu
Hustota:	1,6 kg/l
VOC:	450 g/l
Vizkozita:	min. 870 mPas
Teoretická vydatnost:	2,5 m ² /l
Tloušťka jedné suché vrstvy:	100 μm
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.: na dotek	3 hod
	další nátěr 12 až 16 hod
	plně vyzrálý 2 až 3 dny
Přidržnost k podkladu (beton)	2,56 MPa
Součinitel tření - povrch suchý/vlhký	0,76/0,66
Balení	3,78 l
Cena bez DPH	2 115,- Kč